



GYPROC XP 13

Pannello preassemblato in fabbrica composto da una lastra in gesso rivestito di tipo A secondo EN 520 Gyproc Wallboard 13 e da un isolante in polistirene estruso.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA		NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE	U.M
Spessore	Gyproc XP 13+20		32,5	mm
	Gyproc XP 13+30		42,5	
	Gyproc XP 13+40		52,5	
	Gyproc XP 13+50		62,5	
	Gyproc XP 13+60		72,5	
	Gyproc XP 13+80		92,5	
	Gyproc XP 13+100		112,5	
Larghezza		1200	mm	
Lunghezza		3000	mm	
Peso	Gyproc XP 13+20		9,90	kg/m ²
	Gyproc XP 13+30		10,20	
	Gyproc XP 13+40		10,60	
	Gyproc XP 13+50		10,90	
	Gyproc XP 13+60		11,20	
	Gyproc XP 13+80		11,90	
	Gyproc XP 13+100		12,70	
Carico di rottura a flessione		EN 520 – 4.1.2	Long. 550	N
			Trasv. 210	N
Classe di reazione al fuoco		EN 13501-1	B-s1,d0	-
Conduttività termica λ della lastra			0,21	W/mK
Conduttività termica λ_D del polistirene estruso			20 - 30	0,032
			40	0,033
			50 - 60	0,034
			80 - 100	0,035
Resistenza termica R_D	Gyproc XP 13+20		0,68	m ² K/W
	Gyproc XP 13+30		1,00	
	Gyproc XP 13+40		1,27	
	Gyproc XP 13+50		1,53	
	Gyproc XP 13+60		1,82	
	Gyproc XP 13+80		2,35	
	Gyproc XP 13+100		2,92	

Milano, 27/10/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
 Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
 Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
 Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA
 CONSTRUCTION S.A.S.

